

FINO MICROCRET®

Dwuskładnikowy komponent wykończeniowy

FINO MICROCRET® tworzy powłokę wykończeniową, dekoracyjną na bazie cementu. Stosowany jest ręcznie za pomocą pacy, przy pół-zaokrąglonych małych ruchach, zarówno wewnątrz jak na zewnątrz. Stosowany jest z barwnikami, umożliwiającymi realizację w wielu kolorach i tworzenia bardzo estetycznego wykończenia. Tworzy jednolitą warstwę. Jednym z jego głównych cech jest jego niezwykła twardość i szczelność, co pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych jak prysznice tarasy, baseny, itp.

DANE TECHNICZNE:

- Postać: biały proszek
- Zasady: EN 197-1:2000
- Klinkier 80% do 94%
- Dodatki wapienne: LL 6 % do 20%
- Wapień: 21 do 35%
- trwałość mieszaniny: 45 min
- Zasada rozszerzenia: + - 10 mm
- Wytrzymałość na ściskanie: 2 dni: 30 MPa
28 dni: 52,5 MPa

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Wymieszać FINO MICROCRET® z mieszaniną żywicy w proporcjach wskazanych i wymieszać zawartość zbiornika, aż do uzyskania odpowiedniej gęstości.

FINO MICROCRET® po nałożeniu należy pozostawić na 3-4 godziny do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i wilgotności.

Jeśli wykończenie drugą warstwą nie jest satysfakcjonujące można nałożyć trzecią warstwę. My polecamy szlifowanie warstw papierem ściernym o grubości 100. Zastosowanie jest ręczne z bardzo cienką, płaską pacą stosując małe, okrągłe ruchy. Jeżeli uszkodzenia lub niedoskonałości występują w ostatniej warstwie, zalecane jest po wyschnięciu wyszlifowanie oraz nałożenie odpowiedniej warstwy.

ZUŻYCIE:

Wydajność przybliżona ± 1 kg/m²

W opakowaniach 10 i 25 kg

MAGAZYNOWANIE:

12 miesięcy w suchym miejscu i chronić przed wilgocią, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 15 do 25 ° C.